

# ЗАТИРКА

## KITT

bergauf

## ELAST PREMIUM



БЕЗУСАДОЧНАЯ



ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ



СТОЙКАЯ К ИСТИРАНИЮ



Водостойкая



Защита цвета



Противогрибковая




Для швов до 10 мм

# ELAST PREMIUM

## ЗАТИРКА ЦВЕТНАЯ

для межплиточных швов до 10 мм  
с водоотталкивающим и противогрибковым эффектом


### для ЛЮБОЙ ПЛИТКИ




Керамическая плитка  
до 900 см<sup>2</sup>



Крупноформатная  
плитка более 900 см<sup>2</sup>



Керамогранит  
и маловпитывающая  
плитка



Прозрачная плитка,  
мозаика

### для РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЙ



Внутренние работы:  
нормальная влажность



Внутренние работы:  
повышенная влажность



Наружные работы:  
фасад/цоколь



Бассейн

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуемая толщина шва	1 – 10 мм
Жизнеспособность готового раствора в открытой таре	не менее 2х часов
Можно ходить через	8 часов

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Марочная прочность	M 150
Прочность на изгиб (через 28 суток)	не менее 3 МПа
Прочность сцепления с основанием (через 28 суток)	не менее 0,8 МПа
Морозостойкость	F 100

### ПАЛИТРА ЗАТИРОК

белый

серебристо-серый

серый

графит

темно-коричневый

коричневый

терранот

розовый

красный

карамель

багама

бежевый


жасмин

# KITT


## ЗАТИРКА ЦВЕТНАЯ для МЕЖПЛИТОЧНЫХ ШВОВ




### для ЛЮБОЙ ПЛИТКИ




Керамическая плитка  
до 900 см<sup>2</sup>



Крупноформатная  
плитка более 900 см<sup>2</sup>



Керамогранит  
и маловпитывающая  
плитка



Прозрачная плитка,  
мозаика

### для РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЙ



Внутренние работы:  
нормальная влажность



Внутренние работы:  
повышенная влажность



Наружные работы:  
фасад/цоколь



Небольшие крытые  
резервуары  
и бассейны

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуемая ширина шва	1 - 5 мм
Жизнеспособность готового раствора в открытой таре	не менее 50 минут
Время полного набора прочности	28 суток
Можно ходить через	12 часов
Проведение работ при температуре	+5 до +25 °С

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Марочная прочность	M 150
Прочность на сжатие (через 28 суток)	15 МПа
Прочность на изгиб (через 28 суток)	не менее 3 МПа
Прочность сцепления с основанием (через 28 суток)	не менее 0,8 МПа
Температура эксплуатации, °С	-50 до +70 °С
Морозостойкость, °С	F 50

мята

светло-зеленый

голубой

фиолетовый

Остались вопросы? Интересуют цены?  
Нужна техническая консультация? ЗВОНИТЕ!  
Телефон горячей линии: 8-800-200-09-89  
(звонок по России бесплатный)  
[www.bergauf.ru](http://www.bergauf.ru)

Данные действительны на 01.09.2018