

## Технические характеристики «S-COMPOSIT™ TOP-COAT»

Наименование параметра	Значение
Внешний вид пленки	гляnceвая, цветная
Внешний вид после перемешивания компонентов	в зависимости от выбранного цвета
Массовая доля нелетучих веществ, %	75
Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,23
Условная вязкость по ВЗ-246 (диаметр 4 мм), с, не менее	80
Эластичность пленки при изгибе, ГОСТ 31974-2012, мм	1
Адгезия к бетону по ГОСТ 28574-2014, МПа, не менее	2
Адгезия к металлу, ГОСТ 32299-2013 (ISO 4624:2002), МПа, не менее	2
Твердость по Шору Д, усл.ед.	96
Блеск, %	>50
Рекомендуемая толщина одного слоя в сухом виде, мкм	75
Долговечность в условиях открытой атмосферы УХЛ-1, не менее, лет	15
Температура транспортировки, °С	-40...+35
Температура нанесения, °С	-20...+40
Температура эксплуатации, °С	-60...+150