

Директор

Гайдук А.А.

ООО «Инновационные технологии»

Технические характеристики RE-THERM

Наименование показателей	Единица измерения	Величина
Цвет покрытия		Базовый - белый (зависит от заказанного)
Внешний вид покрытия		Сплошное, матовое
Эластичность плёнки при изгибе	мм	1,2
Адгезия покрытия	балл	1
Твердость покрытия через 7 суток	условных ед.	0,4
Укрывистость высушенной плёнки	г/м	120
Смываемость плёнки	г/м	0,3
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при 20 °C за 24 часа		без изменений
Стойкость покрытия к статическому воздействию 5% раствора хлористого натрия при +20 °C за 2 года (толщина плёнки 3 мм.)		Поверхностное пожелтение на глубину до 0,3мм. Внутренние слои без изменений.
Адгезия покрытия по силе отрыва		
- к бетонной поверхности	МПа	1,34
- к кирпичной поверхности	МПа	2,17
- к стали	МПа	1,32
после перепада температур от - 40 °C до +60 °C		
- к бетонной поверхности	МПа	2,31
- к кирпичной поверхности	МПа	1,67
Стойкость покрытия к воздействию перепада температур от -40 °C до + 60 °C		Без изменений
Стойкость покрытия к воздействию температуры +250 °C за 1,5 часа		пожелтения, трещин отслоений и пузырей нет
Прочность покрытия к истиранию падающим кварцевым песком	кг/мкм	1,2
Блеск покрытия	%	7,4
Белизна (яркость) покрытия (К _{отражения} при геометрии угла 0/45)	%	94,0
Белизна % диффузного отражения		
- после нанесения	%	98,0
- через 10 лет	%	93,0

Наименование показателей	Единица измерения	Величина
Водопоглощение при капиллярном подсосе - через 1 час - через 24 часа	г/м ² г/м ²	0,039 0,127
Морозостойкость покрытия - 120 циклов - внешний вид		без видимых изменений
Морозостойкость покрытия - 120 циклов - адгезия покрытия к бетону	МПа	2,3
Долговечность для бетонных и металлических поверхностей в умеренно-холодном климатическом районе (Москва)	лет	не менее 15
Теплопроводность	Вт/м °C	0,0011
Тепловосприятие	Вт/м °C	1,78
Теплоотдача	Вт/м °C	1,58
Удельная теплоемкость	кДж/кг °C	1,08
Паропроницаемость	мг/м ч Па	0,012
Сопротивление паропроницанию	м ² ч Па/мг	0,27
Водопоглощение за 24 часа	% по объёму	3
Плотность в сухом виде	кг/м ³	390
Плотность в жидком виде	кг/м ³	509
Относительное удлинение при разрыве	%	9,1
Относительное удлинение при разрыве после ускоренного старения - 10 лет	%	8,4
Линейное удлинение	%	65
Прочность при растяжении - после нанесения - после ускоренного старения 10 лет	МПа МПа	2,0 3,0
Температура транспортировки и хранения	°C	-40...+37
Температура поверхности при нанесении материала	°C	+5...+150
Температура эксплуатации	°C	-60...+170
Пиковая температура	°C	+250